

CARACTÉRISTIQUES DES POTEAUX EN BOIS

POTEAUX	HAUTEUR TOTALE MINIMALE...(m)		6,25	7	8	9	10	11	12	13	14
Type Télécomm unication	Diamètre minimal au sommet d.....(cm)	-	10	11	11	11	11	11	11	-	-
	Diamètre minimal à 1 m de la base D.....(cm)	-	15	17	18	20	22	22	25	-	-
	Nombre minimal de cernes au sommet.....	-	10	11	11	11	11	11	11	-	-
	Charge déssai.....(daN)	-	310	395	395	445	480	480	500	-	-
S 100	Diamètre minimal au sommet d.....(cm)	-	-	11	11,5	12	12	12	12	13	13
	Diamètre minimal à 1 m de la base D.....(cm)	-	-	15,5	16,5	17,5	18,5	19	20	21	21,5
	Charge déssai.....(daN)	-	-	305	315	315	330	330	345	360	360
	Effort disponible F 400 (nominal).....(daN)	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
	Effort disponible F 300.....(daN)	-	-	-	-	105	105	105	105	105	105
	Effort disponible F 530.....(daN)	-	-	-	-	90	90	90	90	90	90
	Effort de déformation permanente P.....(daN)	-	-	-	-	35	35	35	35	35	35
S 140	Diamètre minimal au sommet d.....(cm)	-	-	13	13,5	14	14	14	14	15	15
	Diamètre minimal à 1 m de la base D.....(cm)	-	-	17	18	19	20	21	22	23	23,5
	Charge déssai.....(daN)	-	-	410	410	425	435	445	460	475	475
	Effort disponible F 400 (nominal).....(daN)	-	-	-	-	140	140	140	140	140	140
	Effort disponible F 300.....(daN)	-	-	-	-	145	145	145	145	145	145
	Effort disponible F 530.....(daN)	-	-	-	-	125	125	125	125	125	125
	Effort de déformation permanente P.....(daN)	-	-	-	-	45	45	45	45	45	45
S 190	Diamètre minimal au sommet d.....(cm)	-	-	14,5	15	15,5	15,5	15,5	15,5	16,5	16,5
	Diamètre minimal à 1 m de la base D.....(cm)	-	-	19	20	21	22	23	24	25	26
	Charge déssai.....(daN)	-	-	565	565	570	580	590	605	625	645
	Effort disponible F 400 (nominal).....(daN)	-	-	-	-	190	190	190	190	190	190
	Effort disponible F 300.....(daN)	-	-	-	-	200	200	200	200	200	200
	Effort disponible F 530.....(daN)	-	-	-	-	175	175	175	175	175	175
	Effort de déformation permanente P.....(daN)	-	-	-	-	65	65	65	65	65	65
S 255	Diamètre minimal au sommet d.....(cm)	-	-	-	16,5	17	17	17	17	18	18
	Diamètre minimal à 1 m de la base D.....(cm)	-	-	-	22	23	24	25	26	27	28
	Charge déssai.....(daN)	-	-	-	750	750	750	760	770	790	810
	Effort disponible F 400 (nominal).....(daN)	-	-	-	-	255	255	255	255	255	255
	Effort disponible F 300.....(daN)	-	-	-	-	265	265	265	265	265	265
	Effort disponible F 530.....(daN)	-	-	-	-	240	240	240	240	240	240
	Effort de déformation permanente P.....(daN)	-	-	-	-	85	85	85	85	85	85